

SILIPEX® USO GENERAL CON FUNGICIDA / SILIPEX INYEKTA es un sellador de silicona de curado acético y consistencia pastosa para evitar el escurrimiento en aplicaciones verticales. Formulado con fungicidas que evitan la formación de hongos o moho en ambientes con humedad extrema. Una vez expuesto a la humedad atmosférica comienza su proceso de curado, formando un sello muy flexible con resistencia garantizada hasta por 20 años.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Mantiene sus propiedades elásticas desde -60°C hasta 130°C.
- ✓ Evita el crecimiento de hongos y moho, eliminando la aparición de manchas oscuras en el sellador.
- ✓ Excelente resistencia a la intemperie (rayos UV de la luz solar, ozono, lluvias).
- ✓ Buen aislante térmico, eléctrico y acústico.
- ✓ Evite aplicar sobre superficies sensibles a la corrosión (cinc, latón, espejos).

- ✓ Sellador multipropósito con buena adherencia a una amplia variedad de materiales como vidrio, metales, plásticos (excepto al teflón, PE y PP), madera, fibra de vidrio, telas, caucho, superficies esmaltadas o pintadas.
- ✓ Ideal para aplicaciones en baños, cocinas y espacios exteriores.

- ✓ Instalación y reparación de fregaderos y lavamanos, bateas.
- ✓ Fijar señalizaciones, letreros, avisos en piscinas y saunas.
- ✓ Corregir goteras y hacer empacaduras.
- ✓ Ideal para sellado en cuartos estériles, pabellones e industrias de alimentos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedad	Valor	Ensayo
Resistencia a la tensión	215psi	ASTM D 412
Elongación %	300	ASTM D 412
Tiempo de formación de piel	15 minutos máx.	N.A.
Tiempo de curado	24 horas	N.A.
Dureza shore A	20 – 30	ASTM D 2240

*Valores determinados tras 24 horas de curado, 25 °C y 50% de h.r.

ESTÁNDARES DE CALIDAD

SILIPEX® USO GENERAL CON FUNGICIDA/ SILIPEX INYEKTA cumple o excede los requisitos de la norma ASTM C-920 Tipo S, Grado NS. También cumple con los requerimientos de los métodos C-792, C-679, C-793.

MODO DE EMPLEO



Las superficies a sellar deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasa o aceite.



Proteja las superficies adyacentes con tirro o cinta adhesiva.

Perfore la punta del cartucho, coloque el pico dosificador y corte en forma diagonal según el ancho deseado.



Aplique directamente sobre la superficie, si es necesario emplee la pistola para tal fin, asegurándose de formar un cordón continuo y regular.



Alise la superficie presionando con una espátula dentro de los 10 min posteriores a su aplicación. Úselo en lugares ventilados y aguarde el tiempo de curado.

ALMACENAMIENTO

SILIPEX® USO GENERAL CON FUNGICIDA/ SILIPEX INYEKTA puede almacenarse sus envases originales, sin abrir en lugares frescos, secos y a la sombra hasta por 14 meses posteriores a su fabricación, identificada en la parte posterior del empaque (para tubos e inyectora), o en la parte superior (para cartuchos y minicartucho).

COLORES

Translúcido y Blanco.

PRESENTACIÓN

- ✓ Cajas de 12 cartuchos de 290 ml.
- ✓ Cajas de 24 minicartuchos de 145 ml.
- ✓ Cajas de 12 inyectoras o microcartuchos de 70 ml (Únicamente color translúcido).

PRECAUCIÓN

No se ingiera. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos y mucosas. En caso de contacto lavar con abundante agua por 10 minutos. Si requiere aplicar sobre superficies sensibles a la corrosión, use SILIPEX® ESPEJOS Y VIDRIOS ESPECIALES.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Si esta considerando usar este producto debe revisar la Hoja de Datos de Seguridad del Material y la etiqueta más reciente para conocer la información de seguridad del producto, las instrucciones de manejo, el equipo de protección personal, de ser necesario, y cualquier especial adicional.

Puede comunicarse a través del correo electrónico suporte@simbi.com.ve o por los números telefónicos (0212) 257 3578 y (0212) 257 1568 para información adicional.